



## WET LOOK CONCRETE SEALER סילר מראה רטוב

דף טכני

WET LOOK CONCRETE SEALER הינו סילר שקוף על בסיס מים המתאים לבטון, בלוקים, אבני דריכה, שימור קירות, רצפת מרתף, פסלים, ספסלי אבן וכדו'.  
נותן מראה שקוף ומבריק למשטח.  
לשימוש פנימי וחיצוני.

### הכנת המשטח (הכנה יסודית תבטיח הצמדה מיטבית):

יש לאפשר ייבוש מלא של בטון טרי – לפחות 28 יום.  
יש להסיר אבק ושאריות בניה רופפות.  
יש להסיר כתמי שומן, גריז, חומרי סיכה, שמן וכדו' עם מסיר שומנים. יש לשפשף היטב עם מברשת ברזל או מטאטא קשיח ולשטוף היטב במים. יש לחזור על פעולות הניקוי במידת הצורך עד לניקוי יסודי. אין להשאיר שלוליות מים. יש לאפשר ייבוש של המשטח.

### אופן השימוש:

- הסילר מוכן לעבודה ואין לדללו.
- יש ליישם בטמפ' של 10-32°C ובלחות של עד 85%.
- אין ליישם בחוץ אם צפוי גשם ב-48 השעות שלאחר היישום. אין ליישם ברוח חזקה.
- יש לערבב היטב לפני השימוש. אין לנער את המיכל.
- בשעת היישום הסילר יראה חלבי, אך יהפוך לשקוף לאחר הייבוש.
- במשטחים גדולים – יש ליישם עם ספריי עדין. יש לעבוד באופן שיטתי, אחיד ורצוף.
- יש לוודא שלא נוצרות שלוליות. רצוי להשתמש במברשת במקומות אליהם לא מגיע הספריי.
- במשטחים קטנים – ניתן ליישם עם מברשת.
- יש ליישם שתי שכבות. יש לאפשר ייבוש של כשעה בין השכבות.

### זמן ייבוש:

ייבוש למגע – כ-1 שעה. ייבוש סופי – כ-24 שעות. (במקומות בהם יש תנועה גדולה – אפשרו 72 שעות לייבוש) זמן הייבוש תלוי בטמפרטורה ובמידת הלחות.  
יש לאפשר ייבוש של כ-30 יום לפני ניקוי בחומרי ניקוי.

### ניקוי:

ניתן לנקות את הציוד בסבון ומים חמים.

1

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לניסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויזככם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהזככם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

טלפון: 09-7662220 פקס: 09-7662228 הגפן 97 מושב נווה ימין

www.dvakim.com

כושר כיסוי:  
שטח חלק – כ- 23-37 מ"ר/ גלון שטח מחוספס – כ-23-16 מ"ר/ גלון

הערה:  
אינו מומלץ לרצפת מוסך, אינו מתאים ליישום על אספלט.

VOC – מקסימום 100 גר/גלון

זהירות:  
במגע בעיניים שטוף עם הרבה מים לפחות 15 דקות. השתמש במשקפי הגנה וכפפות. המנע במגע בעור. אין לבלוע. אם כן – התייעץ עם רופא או במרכז רעלים. עבוד בסביבה מאווררת היטב. במידת הצורך צא החוצה לנשום אויר צח. הרחק מילדים.

2

האינפורמציה ה"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לניסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויזכרם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

טלפון: 09-7662220 פקס: 09-7662228 הגפן 97 מושב נווה ימין

www.dvakim.com