

S G11 איטום סיליקון אצטי



סיליקון אצטי הוא חומר איטום חד רכיבי המגלה עמידות גבוהה בפני מזג אוויר, עמיד למים ונצמד היטב לרוב חומרי הבנייה.

תכונות

- איטום גגות מתקבע בטמפרטורת החדר.
- קל ליישום.
- עמידות יוצאת דופן בפני פגעי מזג אוויר, עמידות בפני קרינה אולטרה סגולה, אוזון, שלג או טמפרטורות קיצוניות.
- כושר הידבקות מעולה לרוב חומרי הבנייה.
- אטום למים.

אריזה

זמין ב:

גודל סטנדרטי:

270 מ"ל מחסנית פלסטיק ניתנת למחזור, 24ctgs/ctn

כמות מיוחדת:

צרו קשר לקבלת כמות מיוחדת.

צבעים

זמין בארבעה צבעים סטנדרטיים: שקוף, לבן, שחור, אלומיניום. צרו קשר לקבלת צבעים מיוחדים.

נתונים טכניים

תוצאה	יחידה	פרמטר בדיקה RH 50%-ו 23°C-ב נבדק ב-
0.93±0.02	g/ml	משקל סגולי
0	mm	זרימה
≤ 1.0	hour	ייבוש חלקי
5~10	minute	ייבוש למגע
≤ 18	hour	התקבעות (5 מ"מ)
		לאחר התקבעות - לאחר 21 ימים
14	Points	קשיות דורומטר, שור A
±20	%	יכולת תנועה
0.18	Mpa	חוזק מתיחה אולטימטיבי
260	%	התארכות אולטימטיבית בהפסקה

שירות לקוחות: 04-6994999 | support@dvakim.com | www.dvakim.com



צבעים - דבקים - חומרי איטימה

אחסון וחיי מדף

9 חודשים מתאריך הייצור, כאשר יש לאחסן במקומות קרירים ויבשים בטמפרטורה נמוכה מ- 25°. יש להרחיק ממקור חום ומאור שמש ישיר במהלך האחסון.

יישום

- יש ליישם על משטחים נקיים, יבשים ולא שומניים. חתכו את הפייה בזווית של 45°, לצורה ולגודל הרצויים. לתוצאה טובה יותר, יש לכסות את החלק החיצוני של אזורי החיבור בנייר דבק לפני היישום.
- יש להשתמש בכלי מיד לאחר יישום חומר האיטום ולהסיר את נייר הדבק לפני שהאיטום מתייבש.

הכנת פני השטח

נקו את כל השומן, הלכלוך, המים, חומר האיטום הישן, פני השטח, אביזרים, ציפויים וכל חומר מזהם אחר שנשאר בתוך אזורי החיבור והחלקים השקועים. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, נגבו את כל המשטחים עם חומר ניקוי GNS, אלכוהול או אצטון בעזרת במטלית מיקרופיבר, ולאחר מכן נגבו שוב עם מטלית מיקרופיבר יבשה. לא בא מומלץ לטפל במשטח עם חומרי ניקוי או מי סבון.

בדיקות תאימות

אי התאמה של חומרי זינוג עלולה להוביל לשינוי הצבע של חומר איטום ו/או לפגוע בהדבקה. כדי למנוע בעיות אלו ולהבטיח תאימות, GNS גם תבדוק ותספק מידע על תאימות של חומרי עזר (אטמים, ספייסרים וכו') וחומרי איטום סיליקון אחרים של GNS.

אמצעי זהירות

תוכן זה אינו כולל גיליון נתוני בטיחות חומרים (MSDS) עבור המוצר לפני הטיפול. לשימוש בטוח יש לקרוא את גיליון נתוני בטיחות של מוצרים וחומרים ואת הוראות היצרן, ולהיות מודעים לסיכונים בריאותיים. את גיליון נתוני הבטיחות ניתן להשיג באתר האינטרנט של GNS בכתובת www.gnsealant.com, אצל מפיץ GNS באזורכם, או על-ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות של GNS.

זהירות

סיליקון שלא התקבע עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור. אם נוצר מגע עם העיניים, יש לשטוף במים למשך 15 דקות ולפנות לייעוץ רפואי. יש ליישם את החומר באזור מאוורר היטב ולהרחיק מהישג ידם של ילדים.

מגבלות

לא מתאים ליישום על תריסים ווילונות. אין להשתמש מתחת לפני הקרקע. אין להשתמש כאשר טמפרטורת המצע גבוהה מ-50 מעלות או כאשר המשטח רטוב, שומני, שמנוני, מאובק או מלוכלך. משטחים המצופים בצבע אינם מתאימים לאיטום. אין לנקות או לטפל בחומר האיטום בעזרת חומרים, ממסים או חומרי ניקוי העלולים להשפיע על או לשנות את צבעו, במיוחד במהלך התקבעות חומר האיטום.

מידע בריאותי וסביבתי

כדי לתת שירות לקוחות הנוגע לבטיחות המוצר, GNS מקפידה על ניהול מוצרים נרחב ומעמידה צוות של מומחי בטיחות מוצר ותאימות לתקנות (PS&RC) הזמין בכל אזור. למידע נוסף, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו www.gnsealant.com, או התייעצו עם נציג GNS באזורכם.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיונות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמש בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

שירות לקוחות: 04-6994999 | support@dvakim.com | www.dvakim.com

