

אקווה בלוק

בטון אולטרה מהיר (1 דקה)

לאיטום פריצות מים



אקווה בלוק בטון אולטרה מהיר מורכב מתערובת סילקאט, אגראט ותוספים סינטטיים. ליצירת תערובת עם מים, בעלת ייבוש של דקה עד שתיים. מתאים לאיטום פריצות מים או לעיגון ותיקון סופר מהירים.

מאפיינים

אקווה בלוק בטון אולטרה מהיר מורכב מתערובת סילקאט, אגראט ותוספים סינטטיים. ליצירת תערובת עם מים, בעלת ייבוש של דקה עד שתיים. מתאים לאיטום פריצות מים או לעיגון ותיקון סופר מהירים.

הכנת המשטח: יש לעבוד על משטחים נקיים ויציבים. הסר חלקים רופפים, שמנים, גריז ואבק. מומלץ להרטיב קלות במים את המשטח. אם ישנן פריצות מים, יש לחצוב בעומק 2-3 ס"מ לאזור הנזילה בכדי לאפשר היאחזות טובה של האקווה בלוק.

הוראות שימוש: יש לערבב 1 ק"ג אקווה בלוק עם עד 300 מ"ל מים, תוך ערבוב מהיר. התערובת תהפוך לסמיכה תוך שניות אחדות. יש ללחוץ מיד את התערובת לאזור האיטום ולהחזיק כדקה עד ייבוש.

אחסון: יש לאחסן במום מוצל ויבש.

אזהרות: לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. במקרה של בליעה פנה מיד ליעוץ רפואי והצג תווית אריזה. מוצר זה מכיל בטון ולכן מוגדר עלול לגרום לגירוי בעור. לאחר התקבעות (4 שבועות בטמפרטורה של 23 מעלות ו-55% לחות).

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

שירות לקוחות: 04-6994999 | support@dvakim.com | www.dvakim.com