



White Lithium Grease

שימון כללי לטווח ארוך של נקודות חיכוך במתכת. עמיד במים ומתאים לשימוש בטווח טמפרטורות רחב.



תכונות

- תרסיס שמן השוקע כמו גריז, עם צבע כיסוי לבן הניתן להבחנה בקלות.
- עמידות מעולה במים.
- שימון לאורך זמן.
- אינו מטפטף.
- מגן על מתכות וסגסוגות.

יישומים

- ניקוי חלקים מכניים.
- מסבים.
- כבלים.
- מסילות.
- צירים.

הוראות

- יש לנער היטב לפני השימוש.
- נערו עד שכדור השקשוק נע בחופשיות בתרסיס.
- השתמשו בצינור מאריך ליישום מדויק יותר.
- אין לערבב עם מוצרים אחרים.
- אין להשתמש על ציוד אנרגטי.
- יש להשתמש רק עם אוורור הולם.
- גיליון נתוני בטיחות (MSDS) בהתאם לתקן EC N° 1907/2006 Art.31 ותיקונים זמין עבור כל מוצרי CRC.

נתוני מוצר אופייניים

מראה	משחה
צבע	לבן
ריח	ממס
צפיפות	0.794 g/cm ³ (@ 20°C)
פלאש פוינט	< 0 °C
צפיפות אדים	3 (@ 20°C)
צפיפות במוצר פעיל	0.95 g/cm ³ (@ 20°C)
פלאש פוינט במוצר פעיל	>200 °C (Open Cup)
עומס ריתוך במוצר פעיל 4-ball	360 kg
שחיקה במוצר פעיל	0.52 mm ²
טמפרטורת עבודה במוצר פעיל	-18 --> +177 °C

הערות

PTFE או polytetrafluoroethylene הוא השם הכימי של חומר הסיכה המוצק, הידוע גם בשם המסחרי טפלון® של דו פונט.

כל הנתונים במסמך זה מבוססים על ניסיון שירות ו/או בדיקות מעבדה. בגלל שינוי מגוון רחב של ציוד, תנאים וגורמים אנושיים בלתי צפויים המעורבים, אנו ממליצים להמוצרים שלנו ייבדקו תוך כדי עבודה ולפני השימוש. כל המידע ניתן בתום לב אך ללא מתן אחריות לא מפורשת ולא משתמעת. ייתכן שגיליון נתונים טכניים זה כבר עודכן כתוצאה משינוי בחקיקה, זמינות רכיבים או ניסיון שנרכש לאחרונה. הגרסה העדכנית והיחידה של גיליון נתונים טכניים זה תישלח אליכם על פי בקשה פשוטה או שניתן למצוא אותה באתר האינטרנט שלנו: www.crcind.com אנו ממליצים להירשם באתר האינטרנט שלנו, ובכך לקבל באופן אוטומטי כל עדכון עתידי.

שירות לקוחות: 04-6994999 | support@dvakim.com | www.dvakim.com



צבעים • דבקים • חומרי איטימה